

BOTAMENT® D 15

Haftgrundierung



BOTAMENT® D 15 ist eine Grundierung zur Vorbehandlung glatter und nicht saugender Untergründe für die nachfolgende Applikation von Fliesenklebern und Spachtelmassen im Innenbereich.

Eigenschaften

- ❖ Für Fliese auf Fliese
- ❖ Schnell trocknend
- ❖ Verbessert die Haftung
- ❖ Roll- und streichfähig
- ❖ Sehr ergiebig
- ❖ Lösungsmittelfrei nach TRGS 610

Anwendungsbereiche

Grundierung von

- ❖ glasierten und unglasierten Fliesenbelägen
- ❖ Natur- und Kunststeinplatten
- ❖ fest anhaftenden, wasserunlöslichen Farbanstrichen
- ❖ dünn-schichtigen Teppichbodenklebern
- ❖ stark verdichtetem Beton
- ❖ imprägnierten OSB- Platten und Holzdielen
- ❖ Gussasphaltestrichen

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss sich in folgendem Zustand befinden:

- ❖ sauber und frostfrei
- ❖ tragfähig
- ❖ frei von Fett, Trennmitteln und losen Teilen

Mürbe, weiche oder schwach anhaftende Untergrundbestandteile sind zu entfernen.

Technische Daten

Materialbasis	Kunststoffdispersion
Farbton	türkis
Lieferform	1 kg 5 kg
Lagerfähigkeit	kühl und frostfrei mind. 12 Monate im verschlossenen Originalgebinde
Dichte	~ 1,23 kg/ dm ³
Verbrauch	~ 0,12 kg/ m ²
Zeitabstand bis zur Fliesenverlegung	~ 30- 60 Minuten
Zeitabstand bis zum Aufbringen von Spachtelmassen	~ 60- 90 Minuten
Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur	+ 5 °C bis + 30 °C
Reinigungsmittel	Wasser

Alle angegebenen Zeiten beziehen sich auf das Normklima von + 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen und niedrigere Luftfeuchtigkeiten beschleunigen, niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeiten verzögern die Verarbeitungszeit und den Trocknungsverlauf.

BOTAMENT® D 15

Haftgrundierung

Verarbeitung

- ❖ BOTAMENT® D 15 mit Pinsel oder Lammfellrolle aufbringen
- ❖ Oberfläche muss nach Trocknung kratzfest sein
- ❖ nur so viel Material auftragen, dass keine Pfützen entstehen

Vor der Verarbeitung ist BOTAMENT® D 15 aufzurühren, da sich das in der Grundierung enthaltene Haftkorn im unteren Teil des Gebindes absetzen kann.

Wichtige Hinweise

BOTAMENT® D 15 eignet sich nicht für den Einsatz in Dauernassbereichen.

Mit BOTAMENT® D 15 grundierte Flächen sind vor Feuchtigkeit zu schützen.

Zur Verklebung von keramischen Belägen und Natursteinplatten auf Holzuntergründen sind unsere schnell abbindenden Verlegemörtel BOTAMENT® M 10 Speed, M 24 oder MULTISTONE® zu verwenden.

Feuchtigkeitsempfindliche Holzuntergründe wie z. B. Parkett sind mit BOTAMENT® R 20 oder BOTAMENT® E 120 zu grundieren.

Das Sicherheitsdatenblatt steht Ihnen unter www.botament.com zur Verfügung.

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir eine baustellenspezifische Probeverarbeitung.

Anmerkung: Die hier gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Ausgabe D-1503. Weitere technische Details entnehmen Sie bitte unseren technischen Merkblättern unter www.botament.com.
BOTAMENT® Systembaustoffe GmbH & Co. KG • Am Kruppwald 1 • D-46238 Bottrop