

BOTAMENT® D 10

Haftemulsion/ Estrichzusatz

BOTAMENT® D 10 ist eine hoch konzentrierte Kunststoffdispersion zur Vergütung von mineralischen, hydraulisch erhärtenden Baustoffen im Innen- und Außenbereich.

Eigenschaften

- ❖ Senkt die Wasserdurchlässigkeit
- ❖ Reduziert Spannungen beim Abbinden
- ❖ Wirkt plastifizierend
- ❖ Optimiert die Verarbeitung und Haftung
- ❖ Erhöht die Verschleiß- und Biegezugfestigkeit

Anwendungsbereiche

Vergütung von

- ❖ Fliesenklebern
- ❖ Putzen und Mauermörteln auf Kalkzement- und Zementbasis
- ❖ Zementestrichen

Herstellung von Haftbrücken

- ❖ für Verbundestriche
- ❖ für die frisch-in-frisch Verlegung von Fliesen und Platten auf erdfeuchten Estrichen
- ❖ auf alten Fliesenbelägen

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss sich in folgendem Zustand befinden:

- ❖ sauber und frostfrei
- ❖ tragfähig
- ❖ frei von Fett, Anstrichen, Trennmitteln und losen Teilen
- ❖ saugende Untergründe vornässen (stehende Nässe vermeiden)

Verarbeitung

- ❖ BOTAMENT® D 10 dem sauberen Anmachwasser im erforderlichen Verhältnis hinzufügen und anschließend dem Baustoff beimischen

Bei der Anwendung als Haftbrücke wird die fertige Mischung im Schlammverfahren aufgebracht oder in den Untergrund eingebürstet.

Einsatzbereich	Mischungsverhältnis
Haftbrücke für Verbundestriche (hergestellt aus 1 GT Zement und 2 GT Sand)	1/3 des Anmachwassers durch BOTAMENT® D 10 ersetzen
Haftbrücke für die frisch-in-frisch-Verlegung (hergestellt aus BOTAMENT® Fliesenkleber)	1/3 des Anmachwassers durch BOTAMENT® D 10 ersetzen
Haftbrücke auf alten Fliesenbelägen (hergestellt aus BOTAMENT® Fliesenkleber)	1/3 des Anmachwassers durch BOTAMENT® D 10 ersetzen
Vergütung von Fliesenklebern	1/3 des Anmachwassers durch BOTAMENT® D 10 ersetzen
Vergütung von Putzen, Mörteln und Zementestrichen	1/5 des Anmachwassers durch BOTAMENT® D 10 ersetzen

Technische Daten

Materialbasis	Styrol-Acrylat-Dispersion
Farbton	weiß
Lieferform	1 l 5 l 10 l
Lagerfähigkeit	kühl und frostfrei mind. 12 Monate im verschlossenen Originalgebinde
Dichte	~ 1,0 kg/ dm ³
Verbrauch	abhängig von der Anwendung
Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur	+ 5 °C bis + 30 °C
Reinigungsmittel	
im frischen Zustand	Wasser
im ausgehärteten Zustand	mechanisch

BOTAMENT® D 10

Haftemulsion/ Estrichzusatz

Wichtige Hinweise

Durch Zugabe von BOTAMENT® D 10 kann sich die Erhärtungszeit von Putzen, Mörteln und Zementestrichen verlängern.

Bei mit BOTAMENT® D 10 vergüteten Fliesenklebern kann sich die Einlegezeit verkürzen.

BOTAMENT® D 10 darf nicht pur als Haftbrücke eingesetzt werden.

Das Sicherheitsdatenblatt steht Ihnen unter **www.botament.com** zur Verfügung.

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir eine baustellenspezifische Probeverarbeitung.

BOTAMENT® D 10 darf nur mit den in diesem Merkblatt angegebenen Zuschlägen bzw. Baustoffen versetzt werden.

Anmerkung: Die hier gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Ausgabe D-1412. Weitere technische Details entnehmen Sie bitte unseren technischen Merkblättern unter www.botament.com.
BOTAMENT® Systembaustoffe GmbH & Co. KG • Am Kruppwald 1 • D-46238 Bottrop