

BOTAMENT® AE

Abdichtungs- und Entkopplungsbahn

Botament® AE Abdichtungs- und Entkopplungsbahn wird als universell verwendbare Verbundabdichtung unter Fliesen- und Natursteinbelägen im Innen- und Außenbereich eingesetzt. Das Produkt eignet sich sowohl zur Abdichtung von Wand- und Bodenflächen im privaten und gewerblichen Bereich als auch zur Abdichtung von stark wasserbelasteten Flächen in Verbindung mit chemischer Beanspruchung wie beispielsweise in Großküchen.

Vorteile:

- Elastisch
- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W2-I
- Beständig gegen zusätzliche chemische Einwirkungen nach PG-AIV-B (BK C)
- Für Feuchträume, Balkone und Terrassen
- Hoch reißfest
- Schnelle und einfache Verlegung

AE Abdichtungs- und
Entkopplungsbahn!
**Im System
geprüft!**



Anwendungsbereiche

Abdichtung von

- Beton, Leichtbeton und Porenbeton $\geq$ jungem Beton ($\geq$ 3 Monate)
- vollfugigem Mauerwerk • Zement- und Calciumsulfatestrichen
- Mischuntergründen
- Putze der Kategorien CS II, CS III und CS IV gemäß DIN EN 998 (Druckfestigkeit $\geq$ 1,5 N/mm²) und Gipsputz gemäß DIN EN 13279 (Druckfestigkeit $\geq$ 2,0 N/mm²)
- alten Fliesenbelägen • Botament® BP Bauplatten • Faserzementplatten
- Gipsplatten • Gipsdielen • Gussasphaltestrichen (IC 10) • Magnesiaestrichen

Materialbasis	Lieferform	Stärke
Polyethylen, vlieskaschiert	10 m- Rolle (25 Kart. = 250 m ² /Pal.) 30 m- Rolle (16 Kart. = 480 m ² / Pal.)	0,5 mm

Breite	Flächengewicht	Brandverhalten
1,0 m	295 g/m ²	Baustoffklasse gemäß DIN 4102-1 B2 Baustoffklasse gemäß EN 13501-1 E

www.botament.de

Alle Angaben basieren auf langjährigen Kenntnissen und Erfahrungen und sind nach bestem Wissen erarbeitet. Sie sind jedoch unverbindlich und müssen auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Bedingungen abgestimmt werden. Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln und neue Verarbeitungstechniken und Geräte bei der Anwendung berücksichtigt werden müssen, passen wir unsere technischen Unterlagen laufend diesen Bedingungen an. Bitte vergewissern Sie sich beim Einsatz der Unterlagen, ob diese noch aktuell sind. Es gilt stets das jeweils neueste technische Merkblatt, das Sie unter www.botament.de abrufen können. Diese Ihnen vorliegende Dokumentation verliert spätestens mit Erscheinen einer neuen Auflage ihre Gültigkeit.

Botament
MIT VERTRAUEN