

BOTAMENT® M 29 HP

Premium Flex-Bodenkleber

Botament® M 29 HP ist ein flexibler Fließbettkleber zur schnellen und rationellen Verlegung von nahezu allen keramischen Bodenbelägen im Innen- und Außenbereich.

Vorteile:

- Sehr ergiebiger Dünn-, Mittel- und Fließbettkleber
- Hoch flexibel- übertrifft die S1-Anforderungen
- Für beheizte Flächen, Balkone und Terrassen
- Besonders standfest nach EN 12004
- Spachteln bis 10 mm in einem Arbeitsgang
- Leicht und geschmeidig zu verarbeiten



Anwendungsbereiche

Verklebung von

- Steinzeug und Feinsteinzeug • Spaltplatten
- Bodenklinkerplatten, Klinkerfliesen und Cotto

Botament® M 29 HP wurde speziell für Bauprojekte mit höchsten Anforderungen an den Bodenbelag entwickelt.

Materialbasis	Lieferform	Verarbeitungszeit	max. Auftragsstärke	Einlegezeit
Zementkombination mit mineralischen Füllstoffen und Additiven	25 kg Papier-sack	~ 1 Stunde	20 mm	~ 30 Minuten

Reifezeit	begehbar	verfügbar	voll belastbar	Verbrauch
5 Minuten	nach ~ 6 Stunden	nach ~ 6 Stunden	nach ~ 24 Stunden	10 mm Zahnung ~ 3,2 kg/m ² Mittelbettkelle ~ 4,8 kg/m ²


www.botament.de

Alle Angaben basieren auf langjährigen Kenntnissen und Erfahrungen und sind nach bestem Wissen erarbeitet. Sie sind jedoch unverbindlich und müssen auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Bedingungen abgestimmt werden. Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln und neue Verarbeitungstechniken und Geräte bei der Anwendung berücksichtigt werden müssen, passen wir unsere technischen Unterlagen laufend diesen Bedingungen an. Bitte vergewissern Sie sich beim Einsatz der Unterlagen, ob diese noch aktuell sind. Es gilt stets das jeweils neueste technische Merkblatt, das Sie unter www.botament.de abrufen können. Diese Ihnen vorliegende Dokumentation verliert spätestens mit Erscheinen einer neuen Auflage ihre Gültigkeit.

Botament
MIT VERTRAUEN



Was bedeutet S1/S2?



Um die Qualität von zementbasierten Fliesenklebern hinsichtlich ihrer Flexibilität objektiv und vergleichbar darstellen und ausweisen zu können, werden diese einem Test nach EN 12002 unterzogen.

Mit einer nachgewiesenen Verformbarkeit von 2,5 mm erhält der Fliesenkleber die Klassifizierung S1.

Werden sogar 5 mm erreicht, wird dies mit S2 belohnt. So kann jeder Profi schon mit einem Blick auf die Verpackung die Qualität des Inhalts erkennen.

In speziellen Anwendungsfällen fordern DIN 18157 und DIN 18531 die Verwendung von S1-Klebern

Produkt / Anwendung	DIN 18157 Ausführung von Bekleidungen und Belägen im Dünnbettverfahren			DIN 18531 Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen
	Gussasphalt (AS) im Innenbereich bei direkter Sonneneinstrahlung mit verformungsfähigem Mörtel der Klasse S1 oder S2	Verlegung auf Calciumsulfat-Estrich mit einer Fläche des Belagsmaterials > 0.16 m ² , Dispersionsgrundierung D 11 und schnell erhärtender Mörtel	Verlegung auf Calciumsulfat-Estrich mit einer Fläche des Belagsmaterials > 0.16 m ² , Reaktionsharzgrundierung E 120 und schnell oder normal erhärtender Mörtel	Auf Verbundabdichtungen (AIV-F) sind Mörtel zu verwenden, die mindestens der Klasse S1 entsprechen
BOTAMENT® M 21 HP C2 TE S1	✓		✓	✓
BOTAMENT® M 21 HP Speed C2 FTE S1	✓	✓	✓	✓
BOTAMENT® M 29 HP C2 E S1	✓		✓	✓
BOTAMENT® M 29 HP Speed C2 FE S1	✓	✓	✓	✓
BOTAMENT® M 30 HP C2 FE S2	✓	✓	✓	✓