

Produkt-
information

BotaGreen®
**GREEN
ROCKET**

**CO₂
REDUZIERT**



BotaGreen® GreenRocket

Multifunktions-Fliesen- und Naturstein-Schnellkleber C2 FTE S1

BotaGreen® GreenRocket ist ein multifunktionaler Leicht-Schnellkleber zur Verlegung von nahezu allen keramischen Wand- und Bodenbelägen und verfärbungsempfindlichen Natursteinen im Innen- und Außenbereich und auf beheizten Flächen. Aufgrund einer klimafreundlichen und ressourcenschonenden Technologie wird bei der Herstellung des Bindemittels CO₂ eingespart.* Die innovative Green Boost-Technologie ermöglicht eine großzügige Verarbeitungszeit und sorgt gleichzeitig für eine besonders schnelle Trocknung und Aushärtung.

*Diese Angabe bezieht sich auf einen Botament Fliesenkleber mit vergleichbaren Eigenschaften. Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

Vorteile

- Extrem komfortable Verarbeitung
- Verwendbar als Dünn-, Mittel- und Fließbettkleber
- Für Fliesen und Natursteine
- Reduzierter CO₂-Fußabdruck*
- Green Boost-Technologie



botagreen.botament.com

*Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

Alle Angaben basieren auf langjährigen Kenntnissen und Erfahrungen und sind nach bestem Wissen erarbeitet. Sie sind jedoch unverbindlich und müssen auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Bedingungen abgestimmt werden. Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln und neue Verarbeitungstechniken und Geräte bei der Anwendung berücksichtigt werden müssen, passen wir unsere technischen Unterlagen laufend diesen Bedingungen an. Bitte vergewissern Sie sich beim Einsatz der Unterlagen, ob diese noch aktuell sind. Es gilt stets das jeweils neueste technische Merkblatt, das Sie unter www.botament.de abrufen können. Diese Ihnen vorliegende Dokumentation verliert spätestens mit Erscheinen einer neuen Auflage ihre Gültigkeit.



Anwendungsbereiche

- Steinzeug und Feinsteinzeug
- Steingut
- Spaltplatten
- Bodenklinkerplatten und Klinkerfliesen
- Handformfliesen
- Klein- und Mittelmosaik
- verfärbungsempfindlichen Natursteinen
- Dämmstoff- und Leichtbauplatten

Botament
MIT VERTRAUEN



Ein Unternehmen
der MC-Bauchemie

BotaGreen® GreenRocket

Multifunktions-Fliesen- und Naturstein- Schnellkleber C2 FTE S1

Kenngröße	Einheit	Wert	Bemerkungen
Dichte	g/dm ³	~ 1,35	
Temperaturbeständigkeit	°C	-20 - 80	
Optimaler Wasserfeststoffgehalt	%		
Dünnbett	-	32	
Mittelbett	-	30	
Fließbett	-	37	
Spachtel	-	28	
Anmischverhältnis	l		Wasser/18 kg
Dünnbett	-	5,7	
Mittelbett	-	5,4	
Fließbett	-	6,7	
Spachtel	-	5	
Reifezeit	Minuten	~ 3	
Einlegezeit	Minuten	~ 30	
Verarbeitungszeit	Minuten	~ 45 - 60	
Kleberbettdicke	mm	≤ 30	
Begehbar nach	Minuten	~ 120	
Verfugbar nach	Minuten	~ 120	
Belastbar nach (voll)	Stunden	~ 24	
Verarbeitungsbedingungen	°C	> 5 < 30	Alle technischen Kennwerte sind Laborwerte und bei 21°C ±2°C und 50% rel. Luftfeuchte ermittelt.
Basis	Zementkombination mit mineralischen Füllstoffen und Additiven		
Lieferform	18 kg Sack		
Farbton	beige		
Lagerung	Frostfrei lagern. In nicht angebrochener Originalverpackung bei trockener und kühler Lagerung 9 Monate lagerfähig.		
Reinigungsmittel	Im frischen Zustand: Wasser, im ausgehärteten Zustand: Zementschleierentferner		

Die als Produktbeschreibung gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Von den Angaben im Lieferprogramm abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse empfehlen wir immer eine baustellenspezifische Probeverarbeitung. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Aktuelle technische Merkblätter finden Sie unter: www.botament.com

Botament GmbH

Am Kruppwald 1
D-46238 Bottrop
T +49 (0) 20 41 / 10 19 0

info@botament.de
www.botament.de

IZ NÖ-Süd Straße 7
Objekt 58 C/Top 4
2355 Wiener Neudorf
T +43 (0) 2236 / 38 70 25

info@botament.at
www.botament.at

Siloring 8
CH-5606 Dintikon
T +41 (0) 56 616 68 61
F +41 (0) 56 616 68 69

info@botament.ch
www.botament.ch



Ein Unternehmen
der MC-Bauchemie

